



Farben für Profis

COLOR-EFFEKT PUTZ

Памятка с техническими данными

Рыночное название:	COLOR-EFFEKT PUTZ
Вид материала:	Многочасочное покрытие с эффектом имитации штукатурки
Область использования:	Внутренняя краска, для всех грунтов, способных держать краску
Цветовой тон:	16 цветовых тонов согласно таблице цветовых тонов ZERO Color-Effekt Putz
Основа связующего вещества:	Дисперсионная синтетическая смола
Удельный вес:	1,2 ± 0,2
Свойства:	Разбавляется водой, со слабым запахом, стойкая к свету, выдерживает механическую нагрузку, не горит (согласно DIN 4102, A2)
Подходящая паста для тонирования:	Не тонируется
Продолжительность сушки:	6 - 8 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха
Разбавление:	Водой
Вид обработки:	Окраска кистью или роликом, напыление
Температура обработки:	Минимум 8 °C для воздуха и грунта
Расход материала:	При 2-кратном нанесении роликом ок. 400 - 500 г/м ² , при нанесении распылением ок. 800 - 1000 г/м ² ; точный расход определить путем пробного нанесения краски
Хранение:	В сухом и прохладном месте, но не при минусовых температурах
Чистка инструментов:	Водой
Упаковка:	Пластмассовые ведра на 15 кг
Структура системы:	Обратить особое внимание: VOB, часть C DIN 18363
Подготовка грунта:	Грунт должен держать краску, быть чистым и сухим. Всасывающую краску или отдающую песок штукатурку обработать грунтовкой ZERO Ti 77, фиксирующей грунт или концентратом ZERO F, в случае необходимости обработать неровности средством ZERO Glätt + Roll и, к примеру, грунтовкой ZERO Acryl. Учесть, что различия структуры грунта краской ZERO Color-Effekt Putz не скрываются.
Нанесение краски:	На грунт равномерно и без пропусков предварительно нанести грунтовочную краску ZERO Color-Effekt Grund с нужным цветовым тоном. Краску ZERO Color-Effekt Putz перед употреблением перемешать и 2 раза равномерно нанести подходящим валиком, например малярным валиком Rotaplast Triple Gold, высота ворса 12 мм, или валком Storch Polyamid-Multicolor, высота ворса 12 мм. После короткого времени проветривания дообработать мягкой щеткой или один раз равномерно круговыми движениями произвести напыление подходящим распылительным устройством, например, вороночным пистолетом Putzmeister с соплом 4 мм, распылителем Graco Texspray RTX 1500, сопло 4 мм, или с использованием насоса PFT Swing II, сопло 4,5 мм.

Примечание: В затруднительных случаях необходима консультация. Соблюдать памятку по безопасности ЕС.

Настоящая памятка с техническими данными составлена по новейшему уровню знаний с использованием имеющегося опыта. Это не влечет за собой правовую обязательность. При переиздании настоящий текст становится недействительным.

Состояние на: январь 2007 г. / be