



Farben für Profis

Fassade 95 Siliconharzfarbe

Погодоустойчивая дисперсионная краска на основе силикона с матовым глянцем для всех оснований с несущей способностью.

Свойство материала: погодоустойчивая, дисперсионная краска на основе силикона согл. DIN 18363

Область применения: для покрытия фасадов снаружи для всех оснований с несущей способностью

Цветовой тон: белый

Степень глянца: матового глянца

Связывающая основа: дисперсии на основании синтетической смолы и силикона

Удельный вес: $1,6 \pm 0,2$

Основные свойства: погодоустойчивая согл. VOB внутри устойчива против стирания согл. DIN 53778, с хорошим покрытием, простая в эксплуатации, с диффузионной способностью.

Свойственное тонирование: тонирование по программе LvO фирмы ZERO и с ZERO Color Volltonfarbe

Время высыхания: повторное покрытие через 4-6 часов, после 12 часов устойчива против дождей, в зависимости от температуры и влажности воздуха

Растворитель: водой

Способ применения: кистью – валиком – пульверизатором

Температура при работе: как минимум $+5^{\circ}\text{C}$ для воздуха и основания

Расход материала: 150-200 мл/м² на один слой.

Хранение: в прохладном сухом, в свободном от мороза месте.

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой

Отливаемая емкость: 12,5 л пластмассовое овальное ведро

Структура покрытия:

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения Абзац 3.1.10, 3.2.1.1, 3.2.1.2.6

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия без несущей способности полностью удалить. Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Известь и цементную покраску полностью удалить. Мох и водоросли покрасить с ZERO Fungi Ex, оставить на ночь, промыть струей пара. Сильно впитывающие и песчаные основания закрепить грунтовкой с ZERO Tiefengrund Ti 77. Еще пригодные старые покрытия и штукатурка Mörtelgruppe P II+III прогрунтовать смешивая 1:1 ZERO Fassadengrundhärter и ZERO Fassadengrund. Небольшие дефекты зашпаклевать ZERO Fassadenspachtel.

Система покрытия: Предварительное покрытие: ZERO Fassade 95, можно разбавит водой. Завершающее покрытие: ZERO Fassade 95.

Замечание: Не перенимаем гарантии за выше описанное покрытие на поверхностях с эффлюоресценцией солей. В сложных случаях запросить консультацию!

Таблица для нанесения безвоздушным – пневматическим распылением						
Размер сопла		Угол распыления	Давление воздуха в барах	Растворитель	Вязкость	Наперекрест
Дюйм	мм					
0,026-0,036	0,66-0,91	40° - 80°	Прим. 150	Прим. 5-10%		

Устанавливаемая вязкость измеряется согласно DIN 53211 соплом 4 мм при температуре $+20^{\circ}$. Данные по разбавлению служат только как пример: Решающим является установление вязкости согласно DIN-s DIN-сек.

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.