



Farben für Profis

KONZENTRAT F

Лист технических данных

Обозначение материала:	KONZENTRAT F
Свойство материала:	Грунтовочный водорастворимый концентрат, без растворителей
Область применения:	для внутренних и наружных работ на впитывающих основаниях
Цветовой тон:	при высыхании безцветный
Связывающая основа:	мелкая дисперсия синтетической смолы согл. VOB часть C DIN 18363 Абзац 2.2
Удельный вес:	прим. $1,0 \pm 0,1$
Основные свойства:	поставляется концентратом – разбавлять водой 1:4 Укрепляет основание и регулирует его впитываемость
Время высыхания:	прим. 2-3 часа, следующее покрытие после прим. 4-5 часов, в зависимости от температуры и погоды
Растворитель:	чистой водой
Способ применения:	кистью – пульверизатором на газовый бетон
Температура при работе:	как минимум +5°C для воздуха и основания
Расход материала:	200-500 мл/м ² готового разбавленного 1:4 раствора для грунтования при нормальной впитываемости основания. Точный расход, особенно для больших объектов, установите пробным покрытием.
Чистка инструмента:	сразу же после окончания работы промыть водой
Хранение:	в прохладном сухом, в свободном от мороза месте
Отливаемая емкость:	1 л, 5 л и 10 л
Структура покрытия:	Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363
Приготовление основания:	Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Непрочные старые покрытия полностью удалить.
Система покрытия:	Предотвращать образованию пленки на покрашенном основании (грунтовка не должна иметь глянца). При сильно впитывающих основаниях разбавлять 1:6.
ЕС-Предельные значения содержания VOC:	Категория: hWb-30 g/l (2010) этот продукт содержит $\leq 0,1$ g/l VOC
Примечание:	В сложных случаях запросить консультацию. Соблюдайте предписания по безопасности ЕС!

Данная техническая инструкция разработана по принципу новых данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новом издании эта инструкция теряет действительность.

Состояние: Январь 2007 / be

ZERO-LACK GmbH & Co.KG □ Bleichstraße 57-58 □ 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 □ Fax 0 57 31 / 98 87-671 □ info@zero-lack.de □ www.zero-lack.de