



Farben für Profis

Porenbeton – Beschichtung

Специальное структурное покрытие для пористого бетона. Как первое или ремонтное покрытие. С испытательным сертификатом.

Свойство материала: специальное покрытие для пористого бетона

Область применения: для наружных и внутренних работ для пористого бетона или подобных оснований

Цветовой тон: белый

Степень глянца: матового глянца

Связывающая основа: специальная дисперсия акрило - синтетической смолы

Пигментная основа: двуокись титана и специальные наполнители, подходящие для пористого бетона

Удельный вес: $1,5 \pm 0,2$

Основные свойства: покрытие для пористого бетона ZERO Porenbetonbeschichtung отвечает требованиям изготовителей пористого бетона касающиеся расширения, диффузионной способности к водяному пару и капитального водопоглощения. Погодоустойчивость согл. VOB, светостойкость и с высокой смывостойкостью, с официальным испытательным сертификатом

Свойственное тонирование: тонирование по программе ZERO Color Volltonfarbe полный цветовой тон до 5% и на фабрике

Время высыхания: 6-8 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха, повторное покрытие после высыхания за ночь

Растворитель: водой

Способ применения: кистью и валиком, завершающее покрытие моделировать структурным валиком.

Расход материала: прим. 1,6-1,8 кг/м² на два покрытия

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания

Хранение: в прохладном сухом, в свободном от мороза месте.

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 25 кг пластмассовое ведро

Структура покрытия:

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: DIN 18558

для исполнения Абзац 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.14

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. (Зернистость пор должна быть измерима)

Новый пористый бетон: При необходимости прогрунтовать неразбавленной грунтовкой ZERO Hydrogrund LF прим. 500 мл/м², небольшие дефекты устранить шпаклевкой ZERO Fassadenspachtel. 1. покрытие: разбавить до прим. 10% водой и нанести валиком, дать впитаться и ракелем затянуть поры. Завершающее покрытие: разбавить до макс. 5% водой и нанести валиком, затем нанести структуру структурным валиком.

Повторное покрытие: Старые покрытия с несущей способностью прочистить паром под высоким давлением, прогрунтовать неразбавленной грунтовкой ZERO Hydrogrund LF и нанести покрытие как «завершающее покрытие»

Замечание: Грунтование нового пористого бетона не обязательно, если элементы бетона не перезимовали без нанесенного покрытия. Толщина покрытия нового пористого бетона как минимум 1800 гр/м²!

В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.