

Renovier- putz 150



Минеральная шпаклевка для заполнения дефектов в штукатурке, для бронирования сеточной ткани и для шпаклевания наружных поверхностей.

Свойство материала: минеральная шпаклевка

Область применения: для заполнения дефектов в штукатурке. Как шпаклевка с войлочным содержанием для наружных поверхностей. Для укрепления поврежденной сеточной штукатурки. Не пригодна как раствор для применения теплоизоляционных систем

Цветовой тон: светлобежевый

Связывающая основа: минеральная – обогащенная синтетической смолой MG P II согл. DIN 18550

Основные свойства: отверждение без усыхания и трещин, отличная адгезия, с диффузионной способностью, водоотталкивающая, легкая в эксплуатации

Время высыхания: прим. 2-4 дня в зависимости от погоды и температуры, цветные покрытия возможны после 6-8 дней

Растворитель: чистой водой

Способ применения: развести с прим. 8 литров воды (25 кг мешок) или прим. 3 литра воды (10 кг мешок). Прим. 8-12 минут оставить на разбухание, затем коротко размешать. Наносить кельмой-мастерком или пульверизатором для штукатурок с войлочным содержанием

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания

Расход материала: до 4 кг/м² в зависимости от дефектов штукатурки и основания

Хранение: в сухом месте

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 10 кг и 25 кг мешки

Структура покрытия:

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: 2.3.1

для исполнения Абзац 3.1, 3.1.3

Пригодные основания: Все минеральные основания, чистые, с несущей способностью, а также дисперсионные покрытия и штукатурки на основе синтетической смолы с несущей способностью.

Указания для покрытия: Перед покрытием должны все поправленные шпаклевкой ZERO Renovierputz 150 места хорошо связаться и высохнуть, также они должны быть промыты и протерты. Применение на больших поверхностях возможно без или с включением волокна. Все основания, песчаные и впитывающие штукатурки при необходимости закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77. Свеже нанесенную шпаклевку защищать от быстрого высыхания, ветра, ливней и от сильных лучей солнца. С другими продуктами не смешивать.

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.