

Лист технический данных

## ZEROTHERM 300 Klebe- und Armierungsmörtel

<b>Название</b>	ZEROTHERM 300 Klebe- und Armierungsmörtel
<b>Тип материала</b>	Минеральный строительный раствор в виде порошка
<b>Применение</b>	Применять как Klebe- und Armierungsmörtel для ZEROTHERM Wärmedämmverbund-Systeme.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Основа связующего вещества</b>	Минерально-синтетическая смола (с повышенным качеством)
<b>Характеристика</b>	Высыхающий строительный раствор без уменьшения и с отличными свойствами адгезии. Легко обрабатывается, способность диффузии
<b>Время сушки</b>	После нанесения с водой 2-4 ч. можно обрабатывать, высыхание после 48-72 ч, в зависимости от температуры и влажности воздуха
<b>Растворитель</b>	Чистая вода
<b>Способ обработки</b>	Привести прим. 7-8 литров на 25 кг строительного раствора без комков в пастообразное состояние и привести в желаемую консистенцию. Наносит с шпателем, шпателем с зубками или другими приборами (также возможно наносит штукатурку набрызгом) в желаемой толщине слоя.
<b>Температура при обработке</b>	не менее +5°C температуре воздуха и объекта
<b>Расход материала</b>	К приклеиванию нужно прим. 4,5 кг/м <sup>2</sup> готового строительного раствора, к вкладыванию от ZEROTHERM Gewebe нужно прим. 4 кг/м <sup>2</sup> готового строительного раствора
<b>Хранение</b>	сухо
<b>Очистка инструментов</b>	сразу после пользования почистит с водой
<b>Упаковка</b>	Мишки по 25 кг Силос по 1.200 кг
<b>Сооружение системы</b>	Особо обращать внимание на: VOB, часть C, DIN 18363
<b>Подготовка основы</b>	<i>Подходящие основы/клеить:</i> Все минеральные основы, чисто и несущая способность.
<b>Указание при обработке</b>	При окрашенных поверхностях нужно дополнительно прикреплять ZEROTHERM изоляционные панели с ZEROTHERM винтовым дюбелем, также на не несущих основ. <i>Подходящие грунты / армирование:</i> Все изоляционные панели ZEROTHERM. Наносить толстым слоем с шпателем (с зубками) 8 x 8 мм. Вкладывать ZEROTHERM WDVS-Gewebe и наносить строительный раствор. ZEROTHERM Gewebe должна лежать с середине слоя строительного раствора. Также хорошо приспособлено к санированию от старых донов.
<b>Примечание</b>	В трудных случаях консультироваться. Обращать внимание на паспорт безопасности!